

Fibro-DUR 2 – 032 SE

zur nachträglichen Befestigung

Mehrzweck-Dämmplatte
EPS-Kern nach DIN EN 13168
WW-C/2 MW 032 DI dm/WI dm
C-s2, d0, schwer entflammbar
mit einer Holzwolle Deckschicht,
zementgebunden und Polystyrolkern

WW-C/2 EN 13168-T2-L3-W2-P2-CS(10y)50-
CI1-TR20



Eigenschaften:

- Polystyrol-Hartschaum-2-Schichtplatte
- C-s2, d0, schwer entflammbar
- Erstklassige Wärmedämmung λ_D = Deckschicht: 0,075 W/mK; EPS -Kern: 0,032 W/mK
- Guter Haftgrund für Putze (nachträgliche Befestigung)
- Polystyrol-Hartschaumkern DIN EN 13163

Anwendungsbereich:

Wärmedämmung von Decken und Wänden in Kellerräumen und Tiefgaragen;
Mittelgaragen nach jeweils gültiger Garagenverordnung der Bundesländer.
Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dm / WI dm



Artikel-Stamm	Plattendicke in mm	Wärmedurchlaß- widerstand R_D m ² K/W	Schichtdicken in mm	Standard		Gewicht in kg ca.		Inhalt pro Palette 2000x1200 mm	
				Länge in mm	Breite in mm	pro m ²	pro Palette	Stück	m ²
35322 72 050	50	1,52	40/10	2000*	600	7,1	640	70	84
35322 72 060	60	1,82	50/10	2000*	600	7,3	570	60	72
35322 72 075	75	2,34	65/10	2000*	600	7,6	500	50	60
35322 72 100	100	3,13	90/10	2000*	600	8,2	440	40	48

* auch in 1000 mm Plattenlänge erhältlich

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit unserem Büro in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung). August 2019

Fibrolith Dämmstoffe GmbH
An der L83 · D-56746 Kempenich
Tel.: +49 (0) 26 55 / 95 92-0
Fax: +49 (0) 26 55 / 95 92-18
E-Mail: info@fibrolith.de

Geschäftsführer: Peter Graner,
Pierre-Etienne Bindschedler
HRB Nr. 13079 - Amtsgericht Koblenz
Sitz der Gesellschaft: Kempenich
USt-ID-Nr.: DE 811413077

Commerzbank AG
Frankfurt am Main
IBAN: DE26 5008 0000 0380 0477 00
SWIFT-BIC: DRES DE FF

www.fibrolith.de

SOPREMA
GROUP