



fibrolith®

Natürlich Holzwolle

Fibro-DUR 3 – 040 B2

zur nachträglichen Befestigung

Mehrzweck-Dämmplatte

EPS-Kern nach DIN EN 13168

WW-C/3 EPS 040 DI dm/WI dm

Baustoffklasse B2, normalentflammbar

mit zwei Holzwolle Deckschichten,

mineralisch gebunden und Polystyrolkern

WW-C/3 EN 13168-T2-L3-W2-P2-CS(10y)50-
CI1-TR20



Eigenschaften:

- Polystyrol Hartschaum-3-Schichtplatte
- B2, normalentflammbar
- Gute Wärmedämmung λ_D = Deckschichten: 0,075 W/mK; EPS -Kern: 0,040 W/mK
- Guter Haftgrund für Putze (nachträgliche Befestigung)
- Polystyrol-Hartschaumkern DIN EN 13163

Anwendungsbereich:

Wärmedämmung von Decken und Wänden z. B. in Kellerräumen.

Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dm / WI dm /WAB dm / WH/WAP



PEFC®

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de

Artikel-Stamm	Plattendicke in mm	Wärmedurchlaß- widerstand R_D m ² K/W	Schichtdicken in mm	Standard		Gewicht in kg ca.		Inhalt pro Palette 2000x1200 mm	
				Länge in mm	Breite in mm	pro m ²	pro Palette	Stück	m ²
30403 72 025	25	0,53	5/15/5	2000	500	5,7	840	140	140
30403 72 035	35	0,80	5/25/5	2000	600	8,7	1080	100	120
30403 72 050	50	1,19	5/40/5	2000*	600	9,3	820	70	84
30403 72 060	60	1,46	5/50/5	2000*	600	9,7	740	60	72
30403 72 075	75	1,83	5/65/5	2000*	600	10,4	665	50	60
30403 72 100	100	2,30	5/90/5	2000*	600	11,3	580	40	48
30403 72 125	125	3,13	5/115/5	2000*	600	12,6	525	32	38,4

* auch in 1000 mm Plattenlänge erhältlich

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit unserem Büro in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung). Oktober 2018

Fibrolith Dämmstoffe GmbH
An der L83 · D-56746 Kempenich
Tel.: +49 (0) 26 55 / 95 92-0
Fax: +49 (0) 26 55 / 95 92-18
E-Mail: info@fibrolith.de

Geschäftsführer: Peter Graner,
Pierre-Etienne Bindschedler
HRB Nr. 13079 - Amtsgericht Koblenz
Sitz der Gesellschaft: Kempenich
USt-ID-Nr.: DE 811413077

Commerzbank AG
Frankfurt am Main
IBAN: DE26 5008 0000 0380 0477 00
SWIFT-BIC: DRES DE FF

www.fibrolith.de

SOPREMA
GROUP